0474

IN.CO.BIT. SUD S.R.L.
S.P. del Vallone, Km 7+500
Aspio Montesicuro (AN)

16

0474-CPR-0428

EN 13108-1

BASE M

AC 31,5 BASE PMB 45/80-70

Impianto S.P. del Vallone, Km 7+500, Aspio Montesicuro, (AN)

Requisiti generali + Requisiti empirici

Contenuto di vuoti					
- massimo				V_{max}	NPD
- minimo				V_{min}	NPD
Minimo di vuoti riempiti da bitume				VFB_{min}	NPD
Massimo di vuoti riempiti da bitume				VFB_{max}	NPD
Vuoti nell'aggregato minerale				VMA_{min}	NPD
Contenuto di vuoti dopo 10 rotazioni				$V10G_{min}$	NPD
Sensibilità all'acqua				ITSR	NPD
Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati				Abr	NPD
Resistenza al fuoco				Euroclass	NPD
Temperatura della miscela				da 150°C a 190°C	
Granulometria					
(passante)	setaccio	31.5	mm		100%
	setaccio	20	mm		81%
	setaccio	10	mm		56%
	setaccio	2	mm		31%
	setaccio	0.5	mm		15%
	setaccio	0.250	mm		11%
	setaccio	0.063	mm		7.5%
Contenuto di legante				B_{min} 4.0	(4.0%)
Valori Marshall				S_{min}	NPD
				P_{max}	NPD
				F	NPD
Resistenza alla deformazione permanente					
Dispositivo largo: profondità di rottura				P	NPD
Dispositivo piccolo: ormalamento				WTS_{AIR}	NPD
Dispositivo piccolo: profondità di rottura				PRD_{AIR}	NPD

Condizioni di prova scelte secondo la EN 13108-20