


0474



in. co. bit. sud s.r.l.
Industria conglomerati bitum. nobil

IN.CO.BIT. SUD S.R.L.
S.P. del Vallone, Km 7+500
Aspio Montesicuro (AN)

18

0474-CPR-0428

EN 13108-1

TAPPETO FUSO B HARD

AC 8 SURF PMB 45/80-70

Impianto S.P. del Vallone, Km 7+500, Aspio Montesicuro, (AN)

Requisiti generali + Requisiti empirici

Contenuto di vuoti

- massimo	V_{max}	(6.0%)
- minimo	V_{min}	(3.0%)

Minimo di vuoti riempiti da bitume

VFB_{min} NPD

Massimo di vuoti riempiti da bitume

VFB_{max} NPD

Vuoti nell'aggregato minerale

VMA_{min} NPD

Contenuto di vuoti dopo 10 rotazioni

$V10G_{min}$ NPD

Sensibilità all'acqua

ITSR NPD

Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati

Abr NPD

Resistenza al fuoco

Euroclass NPD

Temperatura della miscela

da 150°C a 190°C

Granulometria

(passante)	setaccio	8	mm	90%
	setaccio	6.3	mm	75%
	setaccio	4	mm	46%
	setaccio	2	mm	36%
	setaccio	0.5	mm	21%
	setaccio	0.250	mm	13%
	setaccio	0.063	mm	6.6%

Contenuto di legante

B_{min} 5.4 (5.4%)

Valori Marshall

S_{min} NPD

P_{max} NPD

F NPD

Resistenza alla deformazione permanente

Dispositivo largo: profondità di rottura

P NPD

Dispositivo piccolo: ormalamento

WTS_{AIR} NPD

Dispositivo piccolo: profondità di rottura

PRD_{AIR} NPD

Condizioni di prova scelte secondo la EN 13108-20